

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Famiglia: DORATURE



Prodotto: ARGENTO PER INTERNI

DESCRIZIONE

Vernice costituita da resine sintetiche pigmentate con MICROSCAGLIE DI PURO ALLUMINIO METALLICO.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Effetto Leafing
- Alta brillantezza
- Elevato effetto decorativo
- Pronto all'uso.

IMPIEGO

Trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati e ramati. Non idoneo per applicazioni all'esterno.

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare con l'ARGENTO TIXE deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere accuratamente sgrassata con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Applicare quindi un fondo preparativo e successivamente una mano di prodotto.

SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare e carteggiare a fondo queste parti, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone quindi applicare un fondo preparativo e successivamente una mano del prodotto.

Utilizzare i seguenti fondi preparativi :

Per ferro: antiruggine di tipo sovraverniciabile nitro.

Per legno: sottosmalto sovraverniciabile nitro o turapori nitro.

Per superfici in gesso e stucco: turapori nitro o mano di fondo sovraverniciabile nitro.

Durante l'applicazione a pennello o a rullo non incrociare la mano, e non tirare il prodotto, ma lasciare un film piuttosto abbondante, onde favorire la formazione dello specchio metallico.

Evitare l'applicazione di una seconda mano, che rimuoverebbe la precedente, compromettendo, la formazione dello specchio metallico, che è la prerogativa tipica dell'ARGENTO TIXE.

Applicazioni consigliate: a pennello, rullo, ad immersione, a spruzzo, airless.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

DILUIZIONE

Il prodotto è da impiegare tal quale. Diluibile con diluente sintetico.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Data la natura del pigmento, costituito da microscaglie di alluminio, si verifica una spiccata tendenza del pigmento metallico a sedimentare.

Si raccomanda pertanto una accurata mescolazione del prodotto PRIMA e DURANTE l'APPLICAZIONE, in modo tale da garantire la costante omogeneità del prodotto.

STOCCAGGIO

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	0,985 ± 0,02 Kg./litro
Tempo di deflusso	14" ± 3+Tazza ISO 2
Resa (*)	8 . 10 m ² /litro
Essiccazione	1 ora fuori impronta 5 ore in profondità
Vita di stoccaggio	Almeno 36 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

CLASSIFICAZIONE VOC

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE (DIR. 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat A/i) : 600 g/l (2007) 500 g/l (2010). ARGENTO TIXE contiene max 470 g/l COV

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano l'ARGENTO TIXE nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

Eq comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Family: GOLD PAINT



Product: SILVER PAINT FOR INDOOR SOLVENT BASED

DESCRIPTION

Paint made of pigmented synthetic resins with METAL PURED MICROSCAPES.

MAIN FEATURES

- Leafing Effect
- High gloss
- High decorative effect
- Ready to use.

USE

Treatment of wooden moldings for frames, stucco, fillets and antique furniture decoration, restoration of antique furniture, touches of brass-plated and copper objects. Not suitable for outdoor applications.

APPLICATION

The surface to be painted with SILVER TIXE must be prepared with suitable treatment, namely:

ON NEW SUPPORTS: For better anchoring and longer life time, the surface must be carefully degreased with water and soap or rinse aid. Then apply a preparatory fund and then a product hand.

ON PAIRED SUPPORTS: If the pre-existing paint layer does not advise full removal, degrease with water and detergent, rinse. If the pre-existing paints are in detachment, brush and sand all these parts thoroughly, or if the paint is painted with a paintbrush. Wash with a diluent by washing, or with soap and water then apply a preparative base and then a hand of the product.

Use the following preparatory funds:

For iron: Nitrogen rust inhibitors.

For wood: nitro-undernourished undercoat or nitro nitrous.

For plaster and stucco surfaces: nitro turbines or nitro-coat extruded.

When brushing or rolling, do not skip the hand, and do not pull the product, but leave a rather abundant film to encourage the formation of the metal mirror.

Avoid applying a second hand, which would remove the previous, compromising the formation of the metal mirror, which is the typical prickly of the SILVER TIXE.

Recommended applications: brush, roller, diving, spraying, airless.

Environmental and support conditions:

The support must be dry, free of dust, ointment and any other substance

Pollutant.

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Support temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as such. Synthetic Thinner.

Given the nature of the pigment, made up of aluminum microscans, there is a strong tendency of the metallic pigment to sediment.

Therefore, careful mixing of the product BEFORE and DURING THE APPLICATION is recommended, in order to ensure the constant homogeneity of the product.

STORAGE

In a cool and well-ventilated environment.

Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% U.R.)

Specific weight 0.985 0.02 Kg / l

Flow time 14 " 3" ISO cup 2

Yield (*) 8 - 10 m² / liter

Dry 1 hour out of print

5 hours in depth

Storage life At least 36 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

VOC CLASSIFICATION

High performance single-component paints.

EU limit value (DIR. 2004/42 / EC) for this product (Cat A / i): 600 g / l (2007) 500 g / l (2010). SILVER TIXE contains up to 470 g / l COV

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate SILVER TIXE in the form of production and which are listed on the container, it is advisable to consult the SAFETY DATA SHEET before applying the product.

It is good practice to use gloves and goggles, and apply the application in a well-ventilated environment.