



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Famiglia: EDILIZIA



Prodotto: ROYALFIX PIGMENTATO

DESCRIZIONE

Primer consolidante ad acqua pigmentato alcali-resistente ad elevata penetrazione per esterni ed interni; particolarmente indicato per i supporti ai quali si voglia conferire già una prima coloritura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Consolidante di sfarinamenti
- Riempitivo
- Penetrante
- Uniformante di assorbimenti
- Colorato
- Uniformante per coloritura successiva
- Facile da applicare.

IMPIEGO

Utilizzato per supporti murali interni o esterni particolarmente sfarinanti e dall'elevato assorbimento, quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili base calce e/o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi), silicati, silossani e calci, ROYALFIX PIGMENTATO riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, contribuendo alla colorazione dello stesso, agevolando così la continuazione dell'impregnazione, contribuendo alla copertura finale. ROYALFIX PIGMENTATO grazie all'ottimo potere riempitivo, livella e uniforma superfici logorate dal tempo e garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità di tinta delle mani successive dei prodotti di finitura.

Aspetto della pellicola essiccata: trasparente

APPLICAZIONE

La superficie da pitturare con ROYALFIX deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA): in esterno dopo stagionatura dell'intonaco (minimo 30/40 giorni), applicare una mano a pennello chiudendo bene le pennellate nello stesso senso, oppure a rullo, diluendo con 30% di acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire con 30% di acqua e applicare dopo 24 ore dalla posa dello stucco. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI DEGRADATI ESENTI DI PITTURA: in esterno spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano pennello chiudendo bene le pennellate nello stesso senso, oppure a rullo, diluendo con 30% di acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo. All'interno, stuccare e carteggiare se necessario. Pulire il muro con spugna umida, e applicare una mano di ROYALFIX PIGMENTATO diluito con 30% di acqua. Dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI: sia all'interno che all'esterno assicurarsi che la pittura esistente sia logoro e sfarinante. Non utilizzare ROYALFIX PIGMENTATO su superfici trattate di recente con idropitture altamente lavabili o smalti. Se le pitture preesistenti esfoliano asportarle, stuccare e rappazzare nei punti dove è necessario.

Per uso esterno diluire ROYALFIX con 30% di acqua e applicare una mano a pennello chiudendo le pennellate nello stesso senso, oppure a rullo, dopo completa asciugatura del muro; dopo 24 ore proseguire con ciclo applicativo.

All'interno diluire ROYALFIX PIGMENTATO con 30% di acqua e applicare una mano; dopo 24 ore proseguire con il ciclo applicativo.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Applicazioni consigliate: a pennello o rullo

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

Umidità del supporto: < 10%

DILUIZIONE

Il prodotto è da diluire con 30% di acqua si uso interno che esterno.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico	1,58 ± 0.15 Kg/l
Resa (*)	15-20 m ² /l per singola mano all'esterno, 30m ² /l per singola mano all'interno
Viscosità	35 000 – 45 000cP Brookfield vel.2
Essiccazione	1/2 ora secco al tatto
	12 ore per la ricopertura in esterno, 4 ore per la ricopertura in interno
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi

(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie.

PRECAUZIONI

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano ROYALFIX PIGMENTATO nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



Family: BUILDING

Product: ROYALFIX PIGMENTATO

DESCRIPTION

Alkali-resistant pigmented water-based consolidating primer with high penetration for exteriors and interiors; particularly suitable for supports to which you already want to give a first color.

MAIN FEATURES

- Consolidator of chalking
- Filler
- Penetrating
- Uniforms absorption
- Colorful
- Uniforming for subsequent coloring
- Easy to apply.

USE

Used for particularly chalky and highly absorbent internal or external wall substrates, such as gypsum, plasterboard, lime smoothing, lime and/or cement-based civil plasters, paints based on organic binders (Quartz), silicates, siloxanes and limes, ROYALFIX PIGMENTED reduces and uniformes the absorption of the support, contributing to its coloring, thus facilitating the continuation of the impregnation, contributing to the final coverage. ROYALFIX PIGMENTATO thanks to its excellent filling power, levels and uniformes surfaces worn by time and guarantees perfect anchoring and uniformity of color of subsequent coats of finishing products.

Appearance of the dried film: transparent.

APPLICATION

ON NEW SUPPORTS (STUCCO or MALTA): outdoors after the plaster has cured (minimum 30/40 days), apply a coat with a brush, closing the strokes well in the same direction, or with a roller, diluting with 30% water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute with 30% water and apply 24 hours after placing the stucco. After 24 hours continue with the application cycle.

ON DEGRADED SUPPORTS WITHOUT PAINTING: on exteriors, brush carefully with a wire brush; wash with a low pressure washer and let the surface dry well. Apply a brush coat, closing the brush strokes well in the same direction, or with a roller, diluting with 30% water. After 24 hours continue with the application cycle.

Inside, fill and sand if necessary. Clean the wall with a damp sponge, and apply a coat of ROYALFIX PIGMENTATO diluted with 30% water. After 24 hours continue with the application cycle.

ON ALREADY PAINTED SUPPORTS: both inside and outside, make sure that the existing paint is worn and flaking. Do not use ROYALFIX PIGMENTATO on surfaces recently treated with highly washable water-based paints or enamels. If the pre-existing paints exfoliate, remove them, fill and patch where necessary.

For external use, dilute ROYALFIX with 30% water and apply one coat with a brush, making the strokes in the same direction, or with a roller, after the wall has completely dried; after 24 hours continue with the application cycle.

Inside, dilute ROYALFIX PIGMENTATO with 30% water and apply one coat; after 24 hours continue with the application cycle.

Recommended applications: with brush or roller

Environment and support conditions:

The support must be dry, free of dust, grease and any other polluting substance.

Ambient temperature: min. 10°C / max 35°C

Ambient relative humidity: < 75%

Support temperature: min. 10°C / max 35°C

Substrate humidity: <10%

Revisione 01 del 25/09/23



Quality Management System certified ISO 9001: 2015 by Intertek

Prodotto da: **TIXE srl** - 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) ITALY
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato) - T. +39 0143 46397
www.tixepaint.com - mail@tixepaint.com - P.IVA 01779800992
MADE IN ITALY - UN 1263 PAINT



DILUTION

The product must be diluted with 30% water for internal and external use.

STORAGE

Keep the container tightly closed, protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20°C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight	1.58 ± 0.15 Kg/l
Yield (*) 1	5-20 m ² /l per single coat outdoors, 30m ² /l per single coat indoors
Viscosity	35 000 – 45 000cP Brookfield speed 2
Drying time	1/2 hour dry to the touch
	12 hours for external coating, 4 hours for internal coating
Storage life	At least 24 months

(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface.

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precaution warnings that regulate ROYALFIX PIGMENTATO in its production form and which are reported on the container, it is recommended, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET. However, it is good practice to use gloves and protective glasses and carry out the application in a well-ventilated environment.